

ジルコニアシリーズ製品

ZrO<sub>2</sub>

・酸性材料に近く、酸性および中性スラグに対する耐食性に優れ、酸化性雰囲気での使用においても非常に安定しています。



純度	≤99.99%
融点温度	2,670°C
使用温度	2,400°C
用途	高温冶金産業 >> 中周波誘導炉、カーボンブラック反応炉、ナノ粉末精錬炉 水晶産業 >> 石英ガラス溶解炉 化学工業 >> 二酸化チタン焼結炉（塩素化法）